



# 臻柔护无添加强韧防水涂料

强韧 致密 抗裂“皮肤式防水”

## 产品简介

东方雨虹以臻爱家人之名，匠心研造臻柔护无添加强韧防水涂料。该产品采用净味环保丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料，以特种水泥及多种填料组成的无机粉料，经一定比例配制而成，在配方设计和生产过程中无人工添加甲醛、苯系物和 VOC，是一款净味无添加双组分水性防水涂料。该产品涂刷于基层表面，固化后可形成强韧、致密、抗裂的防水涂膜，与基层粘结牢固，实现“皮肤式防水”。臻柔好防水，如棉花般绵柔强韧抵御开裂，守护每个家庭，远离渗漏。

## 执行标准

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》JS III 型

## 配比及用量

液料：粉料=10:23（重量比）；  
1mm 厚的涂膜约需浆料 2.0kg/  
m<sup>2</sup>，实际用量视基层平整度、所

## 应用范围

- 家庭厨房、旧房翻新卫生间墙地面防水处理；
- 地下室部位的背水面防潮处理；
- 封闭式阳台、室内墙体的防水施工。

## 基层处理及要求

- 基层应平整、坚实、干燥，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动等缺陷；
- 在防水施工前，基层建议使用雨虹加固剂打底，加固基层的浮灰浮砂，封闭基层吸水性；
- 对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用雨虹堵漏宝进行抹平修补处理。

## 施工工艺

- 配料：一袋液料配一袋粉料，先将液料倒入搅拌桶中，在搅拌的同时缓缓加入粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块；
- 为提升施工效果，本产品可适量加水，整桶加水量不超过 300ml；
- 细部节点处理：在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用雨虹堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为 20mm 左右，以不影响后期贴砖为准），然后使用防水涂料进行节点涂刷和网格布铺贴；
- 大面涂刷：防水涂膜应涂刷两至三遍，每遍涂膜干燥后方可进行下道工序，时间间隔 3~6 小时（以用手按压不粘手为准），低温或潮湿环境条件下应适当延长干燥时间。防水涂膜厚度宜为 1.5-2.0mm，施工时宜采用“十”字交叉涂刷的方式；



# 臻 柔护无添加强韧防水涂料

强韧 致密 抗裂“皮肤式防水”

需防水层厚度而定。

## 涂膜颜色

绿色

## 包装规格

18kg/桶



## 运输及贮存

- 存放于阴凉干燥处,低于 5°C时应采取保温措施; ; 在 5°C~35°C正常运输条件下,未启封产品保质期为 12 个月;
- 本产品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻,避免挤压、碰撞,保持包装完好无损。

- 养护及闭水试验:防水涂料完全干燥后应进行适当养护,养护时间不低于 48 小时。养护后方可进行闭水试验,闭水时长以 24 小时为宜,不宜超过 48 小时。验收合格后,按设计要求进行保护隔离层施工。

## 注意事项

- 施工时气温应在 5°C~35°C之间,大风或雨雪天气,室外禁止施工;
- 配制好的涂料应在 1 小时内使用完毕,涂刷过程中严禁再次加水;
- 配料过程中严禁超量加水或添加任何其他材料;
- 开封后未使用完的液料或粉料,应密封贮存;
- 施工过程中注意保护防水涂膜不受破坏;
- 本品不能直接外露使用,施工养护完后需要做保护层或饰面层覆盖;
- 防水层上铺贴瓷砖时建议使用雨虹瓷砖胶;
- 本品含有水泥等碱性物质,可能会引起皮肤过敏,使用时应做好防护措施;
- 如触及眼睛,应立即用清水冲洗,如有任何不适反应,应马上就医。

## 生产日期和编号

见合格证

## 声明

施工请按照说明书的指示进行,本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。